



# Matizante

No. 1070



Productos  
Varios

## Reduce el brillo no deseado.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado para matizar esmaltes, barnices alquidálicos y esmaltes acrílicos.

### APLICACIONES

Se recomienda para mezclarse con productos base solvente. Se agrega directamente a la pintura que se desea matizar, en cantidades proporcionales según el grado de brillo deseado.

### PROPIEDADES

Densidad: 1.02 - 1.04 kg/L  
Sólidos en Peso: 30 % Mín.  
Presentaciones: 0.250 L, 1 L, 4 L

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase.
- Según el brillo que se desee obtener agregue de un 10 a un 50 % de matizante a la pintura brillante.
- Agite inmediatamente el Matizante Berel sobre el esmalte para obtener una mezcla perfectamente homogénea.
- Para diluir la mezcla de esmalte con matizante, deberá utilizarse Reductor Berel No.1030, aguarrás puro o gas nafta, si va aplicarse con brocha de pelo, y Reductor Berel No.1060, No.1090 o Xilol si va a aplicarse con pistola de aire.
- Aplique una muestra de esta mezcla, observe al secar si es el brillo deseado, sino ajuste el brillo con esmalte o matizante según lo desee.
- Aplique la segunda mano de la mezcla antes de 5 horas o después de 24 horas de aplicada la primera.

### RECOMENDACIONES

- Siga las instrucciones de aplicación del esmalte.
- Se recomienda utilizar matizante solamente en acabados interiores.
- Para diluir no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y durabilidad de la pintura.
- No utilice para Esmaltes Acrílicos Metálicos.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10 °C.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1030  
Reductor Berel No. 1060  
Reductor Berel No. 1090



Pinturas Berel S.A. de C.V. Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52  
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L., México | [www.berel.com.mx](http://www.berel.com.mx)

HT-001070  
RO-05/18

PV-99